

Manga Tubular Termo-Retrátil

Heat Shrink Pipe Sleeve | Manchon Tubulaire Thermorétractable



Características

Characteristics | Caracteristiques

Manga termoretrátil com selante epoxico. Excelente para a proteção de materiais metálicos contra agentes corrosivos.

Heat shrink sleeve with epoxy sealant. Excellent protection of metallic materials against corrosion agents.

Manchon rétractable avec époxy mastic. Excellente protection de les matériaux métalliques contre les agents de corrosion.

Elevada resistência aos raios UV

High resistance to UV rays

Haute résistance aux rayons UV

Elevada rigidez dielétrica que permite um isolamento elétrico altamente eficaz.

High dielectric resistance that enables a highly effective electrical insulation.

Résistance diélectrique élevée qui permet une isolation électrique très efficace.

Elevada taxa de contração (3/1).

High rate of shrinkage (3/1)

Taux élevé de contraction (3/1)

Sem necessidade de primário

No need for primary

Ne besoin pas de primaire

COD.	Ø max. (mm)	Ø min. (mm)	L (m)
MANTERMO19/6	19	6	1
MANTERMO30/8	30	8	1
MANTERMO40/12	40	12	1
MANTERMO55/18	55	18	1
MANTERMO65/21	65	21	1
MANTERMO80/26	80	26	1
MANTERMO110/37	110	37	1
MANTERMO130/40	130	40	1
MANTERMO150/50	150	50	1
MANTERMO180/58	180	58	1
MANTERMO205/66	205	66	1
MANTERMO235/70	235	70	1
MANTERMO260/75	260	75	1
MANTERMO300/85	300	85	1
MANTERMO350/100	350	100	1



Gastrade

Zona Industrial Maia I, Sector VI,
Rua Domingos Ferreira da Costa, Lote 5, 6 e 7.
Apartado 6162—Tecmaia.

4476-908 Maia

T. 229442144 | F. 219412303 | @: comercial@gastrade.pt

www.gastrade.pt



Manga Tubular Termo-Retrátil

Heat Shrink Pipe Sleeve | Manchon Tubulaire Thermorétractable



Especificações

Specifications | Spécifications

Características técnicas da manga retrátil Characteristics of Heatshrink Spécification de manchon thermorétractable	
Temperatura de contracção Shrinkage temperature Température de rétraction	120 °C
Resistência à tracção Tensile strength Résistance à la traction	> 14 MPa
Alongamento à rotura Elongation at break Allongement à la rupture	> 400%
Contracção longitudinal Lengthwise shrinkage Contraction longitudinale	0 - 10 %
Ovalização Out of roundness Ovalisation	< 30 %
Densidade Density Densité	1,05 g/cm ³
Rigidez dielectrica dielectric resistance Résistance diélectrique	> 20Kv/mm

Características técnicas do Selante Characteristics of Sealant Spécification de mastic	
Absorção de água Water Absorption Absorption d'eau	< 0,1 %
Temperatura de fusão Melting temperature Température de fusion	80 °C
Resistência ao descolamento (sobre aço) Resistance detachment (on steel) Résistance de détachement (sur l'acier)	50 N / 25 mm
Resistência aos fungos Resistance to fungus Résistance aux fungus	✓



Gastrade

Zona Industrial Maia I, Sector VI,
Rua Domingos Ferreira da Costa, Lote 5, 6 e 7.
Apartado 6162—Tecmaia.
4476-908 Maia
T. 229442144 | F. 219412303 | @: comercial@gastrade.pt
www.gastrade.pt

